


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ООО «Импексинвест» поставляет тальк молотый для производства шин и РТИ марок ТРПВ и ТРПН. Данные марки тальков являются усиливающими, неактивными, инертными наполнителями в производстве эбонитовых резин и резиновых технических изделий широкого потребления. Тальки марок ТРПВ и ТРПН применяются в качестве наполнителей в шинном производстве, а также для опудривания свежеизготовленных резин, смесей, заготовок и форм в производстве.

Преимуществами данных марок талька являются:

- действие укрепляющего агента;
- повышение теплостойкости;
- улучшение электроизоляционных свойств;
- улучшение диэлектрических свойств;
- предотвращение склеивания и слипания материалов;
- отсутствие амфибол и кристаллического кварца, крайне низкое содержание тяжелых металлов позволяют создавать безопасные, экологически чистые продукты.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Типичные технологические показатели качества талька марок ТРПВ и РПН
ГОСТ 19729-74

Наименование показателя	Тальк молотый для производства шин и РТИ	
	ТРПВ	ТРПН
Минеральный состав:		
тальк, %	91	95
хлорит, %	3	1
магнезит, %	2	1
доломит, %	2	1
Химический состав:		
SiO ₂ , %	59	60
MgO, %	31	31
Fe ₂ O ₃ , %	0,5	0,2
Al ₂ O ₃ , %	0,8	0,5
CaO, %	0,4	0,2
водорастворимые вещества, %	0,1	0,1
Физические и иные характеристики:		
плотность, г/см ³	0,4	0,4
влажность, %	1	0,5
показатель pH	8,5	8,5
коэф. отражения (r457), %	>70%	>70%
удельный вес, г/см ³	2,8	2,8
Массовая доля Fe ₂ O ₃ в солянокисл. вытяжке, %	1,2	0,9
Массовая доля железа, извлекаемая магнитом, %	0,08	0,04
Нерастворимость в (HCl), %	87	87
Потери при прокаливании, %	8	7
Медианный диаметр частиц, мкм:		
максимальный	45	45
Оценка цветовых предпочтений:		
белизна (L * CIE Lab), %	–	–
Массовая доля остатка на сите №009, %	–	не более 2